

MEZCLÓN

Nivelador predosificado y premezclado seco, de resistencia moderada, compuesto por áridos calizos, graduados por trituración, de 0mm a 4 mm, con cemento y cal.

Para corregir niveles y formar pañuelos en terrazas finales.

PRESENTACIÓN: 50 KG



INFORMACIÓN TÉCNICA

Tamaño máximo nominal	Tiempo de fraguado VICAT	Retención de Agua	Agua	Tiempo Abierto
4 mm	Inicial < 4 horas Final. 48 horas	50%	± 8 Litros / bolsa	30 minutos

USO Y APLICACIONES

- Para corregir desniveles.
- Nivelador de 2 a 10 cm de espesor antes de colocar cualquier tipo de piso.
- Nivelador de entrepisos y losas (pañuelos).
- No utilizar como superficie final en donde habrá tráfico.
- Este producto es un rellenedor de bajo costo.

BENEFICIOS

- Fácil aplicación.
- Consistencia pastosa.
- Bajo mantenimiento.
- No requiere mano de obra calificada para su elaboración.
- Mejora el control de inventario.
- Control de costos por M3.
- Granulometría controlada.
- Fácil traslado del material necesario en la obra, comparado con el uso de materiales a granel.

MEZCLÓN

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN

- Vierta el **Mezclón La Roca** en una superficie sin contaminantes.
- Mezcle el contenido de la bolsa de manera uniforme.
- Agregue +/- 8 litros de agua.
- Mezcle hasta obtener una consistencia pastosa, uniforme y libre de grumos.
- Limpie las superficies, deben estar libres de partículas sueltas, polvo u otros elementos que impidan una correcta adherencia.
- Humedezca la superficie antes de colocar el mezclón.

RENDIMIENTO 1m³ de Mezclón = 38 bolsas de 50kg

RECOMENDACIONES

- Asegúrese que la bolsa esté sellada.
- Las bolsas deben permanecer en lugares secos y sobre tarimas.
- No agregue más agua a la mezcla después de que comenzó el fraguado.
- No añada más arena a la mezcla.
- Utilice herramientas libres de óxido o residuos. Para un mezclado eficiente utilice un mezclador mecánico.
- Prepare solo la cantidad de mezclón que utilizará en 30 minutos.
- El curado del mezclón es de suma importancia para lograr la resistencia y durabilidad deseada.
- Normalmente el mezclón se agrieta al secarse. Espere que aparezca la grieta y aplique una capa delgada, de 2 a 3 mm, de mortero cargado en cemento.

PRECAUCIONES



Utilice equipo de trabajo adecuado; casco, mascarilla, anteojos, guantes y botas.



En caso de contacto con los ojos, lávese con abundante agua.



Consulte a un médico si observa irritación en la piel.

SERVICIO AL CLIENTE

PBX: 2209-4141

sac@laroca.com.gt

laroca.com.gt

