

ACABADO EXTRA FINO BLANCO

Mezcla predosificada en seco, compuesta con carbonato de calcio, graduados por trituración, con cemento blanco y aditivos específicos para aumentar la adherencia, retardar el fraguado final, reducir las fisuras y lograr acabados lisos. Aplicable sobre una base gris.

PRESENTACIÓN

40 KG

NORMAS CON LAS QUE CUMPLE

- NTG 41104
- NTG 41104 H1
- NTG 41104 H2

INFORMACIÓN TÉCNICA

| Resistencia a la compresión | Resistencia a la adherencia | Retención de agua | Duración | Cantidad de agua |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|--|------------------|
| > 350 PSI | >0.30 N/mm ² | >75% | 6 meses en el envase original a partir de la fecha de fabricación. | 11 a 12.5 litros |

USO Y APLICACIONES

- Recubrimiento de paredes en interior y exterior.
- Ideal sobre base gris nivelada y prefabricados.
- Recubrimiento de 1mm a 3mm.

BENEFICIOS

- Fácil aplicación.
- Tapa los poros. Genera suficiente liga o lechada para lograr alisados perfectos.
- Permite acabado liso o rugoso, según la herramienta.
- Reduce el fisuramiento y aumenta la resistencia a la flexión y tensión.
- Facilita la estimación de costos.
- Mejora el control de inventarios.
- Granulometría controlada.



ACABADO EXTRA FINO BLANCO

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN

- Vierta el **Acabado Extra Fino La Roca®** en una superficie sin contaminantes.
- Mezcle el contenido de manera uniforme.
- Agregue de 11 a 12.5 litros de agua, si se excede no se cumplirá con las especificaciones descritas, la resistencia a la compresión y la durabilidad se verán afectadas e incluso pueden presentarse fisuras.
- Mezcle hasta obtener una consistencia plástica, uniforme y libre de grumos.
- Deje reposar la mezcla de 5 a 10 minutos. Mezcle nuevamente antes de usarla, no agregue más agua.
- La superficie de aplicación debe estar limpia, libre de álcalis, eflorescencia, polvo, grasas, pintura, aceites, agentes desmoldantes, ceras o cualquier otro material que pudiera interferir con una correcta adhesión.
- Aplique el acabado sin mojar y/o humedecer la superficie.
- Humedezca la superficie en caso de temperaturas altas o superficies muy absorbentes.
- Aplique el producto con llana metálica.
- Expanda con una esponja.
- Alise con llana metálica generando liga suficiente para tapar poros.
- Deje secar por 24 horas.

RENDIMIENTO: 15 a 18 m² / por bolsa 40kg

RECOMENDACIONES

- Asegúrese que la bolsa esté sellada.
- Las bolsas deben permanecer en lugares secos y sobre tarimas.
- No agregue más agua después del mezclado, esto reduce la resistencia.
- No añada cemento o arena a la mezcla.
- Utilice herramientas libres de óxido o residuos.
- El tiempo abierto es de 30 a 60 minutos para aplicar la mezcla.

PRECAUCIONES



Utilice equipo de trabajo adecuado: casco, mascarilla, anteojos, guantes y botas.



En caso de contacto con los ojos, lávese con abundante agua.



Consulte a un médico si observa irritación en la piel.

SERVICIO AL CLIENTE

PBX: 2209-4141
sac@laroca.com.gt
laroca.com.gt

 @LaRocagt

