

ACABADO CERNIDO GRIS

Mezcla predosificada en seco, compuesta por áridos calizos, graduados por trituración, de 0mm a 1mm con cemento y aditivos específicos para aumentar la adherencia, retardar el fraguado final, reducir las fisuras y lograr acabados remolineados. Aplicable sobre muros de mampostería o repellos.

PRESENTACIÓN

40 KG

NORMAS CON LAS QUE CUMPLE

- ASTM C231 • ASTM C109
- ASTM C1437 • ASTM C580
- ASTM C266 • ASTM C307



INFORMACIÓN TÉCNICA / PROPIEDADES DEL PRODUCTO

RENDIMIENTO EN M² POR SACO DE 40KG

2mm	11.6 m ²
3mm	7.7 m ²

	Flujo (ASTMC1437)	Contenido de aire ASTM C231	Retención de agua (ASTMC1506-17)	Duración	Cantidad de agua	Adherencia
ACABADO	146%	17%	99%	6 meses en el envase original a partir de la fecha de fabricación.	20.5%	0.54

USO Y APLICACIONES

- Recubrimiento de paredes en interior y exterior.
- Ideal sobre base gris nivelada y prefabricados.
- Recubrimiento de 2mm a 3mm.

ACABADO CERNIDO GRIS

BENEFICIOS

- Fácil aplicación.
- Tapa los poros.
- Permite acabado remolineado o texturizado, según la herramienta.
- Reduce las fisuras y aumenta la resistencia a la flexión y tensión.
- Facilita la estimación de costos.
- Mejora el control de inventarios.
- Granulometría controlada.

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN

- Vierta el **Acabado Cernido Gris La Roca®** en una superficie sin contaminantes.
- Mezcle el contenido de la bolsa de manera uniforme.
- Agregue de 7.8 a 8.5 litros de agua, si se excede no se cumplirá con las especificaciones descritas, la resistencia a la compresión y la durabilidad se verán afectadas e incluso pueden presentarse fisuras.
- Mezcle hasta obtener una consistencia plástica, uniforme y libre de grumos.
- Deje reposar la mezcla de 5 a 10 minutos. Mezcle nuevamente antes de usarla, no agregue más agua.
- La superficie de aplicación debe estar limpia, libre de álcalis, eflorescencia, polvo, grasas, pintura, aceites, agentes desmoldantes, ceras o cualquier otro material que pudiera interferir con una correcta adhesión.
- Aplique el acabado sin mojar y/o humedecer la superficie.
- Humedezca la superficie en caso de temperaturas altas o superficies muy absorbentes.
- Aplique el producto con llana metálica.
- Nivelar o tallar con plancha de madera.
- Frote con una esponja dura. La arenilla debe quedar pareja en la textura.
- Deje secar por 24 horas.

RENDIMIENTO: 12 a 15 m² / por bolsa 40kg

ACABADO CERNIDO GRIS

RECOMENDACIONES

- Asegúrese que la bolsa esté sellada.
- Las bolsas deben permanecer en lugares secos y sobre tarimas.
- No agregue más agua después del mezclado, esto reduce la resistencia.
- No añada cemento o arena a la mezcla.
- Utilice herramientas libres de óxido o residuos.
- El tiempo abierto es de 30 a 60 minutos para aplicar la mezcla.


PRECAUCIONES



Utilice equipo de trabajo adecuado: casco, mascarilla, anteojos, guantes y botas.




En caso de contacto con los ojos, lávese con abundante agua.



Consulte a un médico si observa irritación en la piel.

SERVICIO AL CLIENTE

PBX: 2209-4141
sac@laroca.com.gt
laroca.com.gt

 @LaRocagt

