

# ADHESIVO PARA PISO Y AZULEJO CERÁMICO

Adhesivo predosificado y premezclado seco en color gris con arena graduada, cemento y modificado con aditivos para pegar pisos o azulejos cerámicos de alta o mediana absorción en superficies planas verticales u horizontales.

## PRESENTACIÓN

20 KG

## NORMAS CON LAS QUE CUMPLE

- COGUANOR NTG 41101

## INFORMACIÓN TÉCNICA

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Color                  | Gris                     |
| Tiempo de almacenaje   | 6 meses                  |
| Peso por bolsa         | 20kg                     |
| Cantidad de Agua       | 4 - 5 litros             |
| Densidad en fresco     | 1,578kg/m <sup>3</sup>   |
| Adherencia inicial     | >0.5 N / mm <sup>2</sup> |
| Adherencia en agua     | >0.5 N / mm <sup>2</sup> |
| Deslizamiento vertical | 0 mm                     |
| Tiempo abierto         | 15 a 30 minutos          |
| Tiempo de ajustes      | 15 a 30 minutos          |

## USO Y APLICACIONES

- Para pegar pisos y azulejos cerámicos de mediana o alta absorción.
- Adherencia en superficies verticales y horizontales.
- Para interiores y exteriores.
- Instalación de primer uso con tráfico peatonal constante.
- Para instalaciones habitacionales y comerciales, plazas, parques y caminamientos.
- No aplicar sobre madera, yeso, piso vinílico o pintura.



# ADHESIVO PARA PISO Y AZULEJO CERÁMICO

## BENEFICIOS

- Fácil aplicación.
- Para nivelar y pegar pisos.
- Consistencia pastosa.
- Excelente tiempo abierto de instalación, permite de 15 a 30 min. de trabajo después de aplicado en la superficie.
- Granulometría controlada.

## INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN

### SUPERFICIE

- Toda la superficie debe estar entre 4 a 32°C.
- Verifique que la superficie, horizontal o vertical, esté sólida, firme, nivelada y fraguada a 28 días.
- Debe estar libre de polvo, grietas, aceite, pintura, lechada de cemento y selladores para concreto.
- No debe haber pisos anteriores o irregularidades en la superficie.
- Debe estar libre de agentes de curado potencialmente nocivos al adhesivo.

### MEZCLADO

- Mezcle el **Adhesivo Pega Piso La Roca®** de forma mecánica o manual.
- Agregue gradualmente 4 a 5 litros de agua limpia por bolsa.
- Mezcle hasta obtener una consistencia pastosa y sin grumos.
- Deje reposar por 10 minutos.
- Mezcle nuevamente antes de usar, no agregue más agua.
- En condiciones climáticas promedio, el tiempo abierto es de 20 a 30 minutos antes de aplicarlo.

### APLICACIÓN

- Coloque una capa de **Adhesivo Pega Piso La Roca®** sobre la superficie con la parte lisa de la llana.
- Para colocar el piso, debe esparcir el producto que usará en los próximos 15 a 30 minutos.
- Peine la capa de mezcla con la llana dentada.
- Coloque el piso o azulejo y aplique presión perpendicular a los surcos del peinado.
- Deje libres las sisas del remanente del adhesivo.
- Limpie con un trapo o esponja húmeda la superficie del piso cerámico o azulejo.
- Limpie la herramienta con agua cuando la mezcla todavía esté húmeda.

**RENDIMIENTO: 4 m<sup>2</sup> / por bolsa 20kg**

# ADHESIVO PARA PISO Y AZULEJO CERÁMICO

## RECOMENDACIONES

- Asegúrese que la bolsa esté sellada.
- No agregue más agua después del tiempo de reposo ya que se forma una capa antiadherente.
- No añada cemento o arena a la mezcla.
- Utilice herramientas libres de óxido o residuos.
- Deje libre las juntas perimetrales y sisas.
- En formatos grandes, utilizar doble empastes.

## PRECAUCIONES



Utilice equipo de trabajo adecuado: casco, mascarilla, anteojos, guantes y botas.



En caso de contacto con los ojos, lávese con abundante agua.



Consulte a un médico si observa irritación en la piel.

### SERVICIO AL CLIENTE

PBX: 2209-4141  
sac@laroca.com.gt  
laroca.com.gt

 @LaRocagt

